

URSA GLASSWOOL

Manta fieltro M0021



Manta de lana mineral URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrofila, sin recubrimiento. Suministrada en rollo

Aplicación recomendada

Cubiertas de doble chapa metálica con separadores.



0099/CPD/A43/0197



020/002726



020/020/002



Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T1-MU1
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,042 W/m·K espesor ≥ 100 : 0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Permeabilidad al vapor de la lana (μ)	EN 12807	< 1

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $m^2 \cdot K/W$	Disponible	Suministro	Ud /paquete	m^2 /paquete	paquete /palet	m^2 /palet
2075022	80	1,20	10,00	1,90	Stock	R	1	12,00	24	288,00
2132489	100	1,20	8,00	2,50	Stock	R	1	9,60	24	230,40
2132671	120	1,20	6,00	3,00	Stock	R	1	7,20	24	172,80
2138642	140	1,20	5,50	3,60	Consultar	R	1	6,60	24	158,40
2138643	160	1,20	5,00	4,00	Consultar	R	1	6,00	24	144,00

Espesor mm	VERDE				LEED V.3			BREEAM / LEED V.4	
	Módulos A1-A3		Módulo A4	Módulo A5	% material reciclado post-consumer	% en peso del producto extraído y fabricado a más de 500 millas (aprox. 800 kms)	% en peso de producto extraído y fabricado a menos de 500 millas (aprox. 800 kms)	Eco Etiqueta I	Declaración ambiental de producto
	E. PRIMARIA MJ/m ²	CO ₂ kg/m ²	Kg/m ² cálculo transp	Residuos Kg/m ²					
80	26,40	1,72	0,91	0,197	≥ 35	6%	94%	✓	✓
100	34,10	1,72	1,26	0,268	≥ 35	6%	94%	✓	✓
120	40,90	2,09	1,52	0,330	≥ 35	6%	94%	✓	✓



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable