



0099/CPR/A43/0608

020/003809

DIT 380R/20

Aplicación recomendada

- Medianeras con trasdosado y tabiques de placa de yeso laminado.
- Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.

DoP 34TER37NK19101

Panel de lana mineral **URSA TERRA** conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.

Características técnicas certificadas

Lambda ($\lambda_{90/90}$)

0,037 W/m·K



Reacción al fuego (Euroclases)

A1

Resistencia específica al paso del aire (r')AFr5
 $\geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$ 

Tolerancia en el espesor

T3

Permeabilidad al vapor de lana (μ)

MU1



Absorción de agua a corto plazo

 $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ 

Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m²/Pq	Pq/palet	m²/palet	Rt m²·K/W
2140335	50	0,40	13,50	S	3	16,20	24	388,80	1,35
2140336	50	0,60	13,50	S	2	16,20	24	388,80	1,35
2140338	60	0,40	10,80	S	3	12,96	24	311,04	1,60
2140339	60	0,60	10,80	S	2	12,96	24	311,04	1,60
2140340	75	0,40	8,10	C	3	9,72	24	233,28	2,00
2140371	75	0,60	8,10	S	2	9,72	24	233,28	2,00
2140372	100	0,60	6,50	C	2	7,80	24	187,20	2,70
2141313	100	0,40	6,50	C	3	7,80	24	187,20	2,70
2140373	120	0,60	5,40	C	2	6,48	24	155,52	3,20
2141107	130	0,60	4,80	C	2	6,48	24	155,52	3,50
2141108	140	0,60	4,80	C	2	5,76	24	138,24	3,75
2141109	150	0,60	4,80	C	2	5,76	24	138,24	4,05



Panel

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m²/Pq	Pq/palet	m²/palet	Rt m²·K/W
2141651	50	0,60	1,35	S	15	12,15	20	243,00	1,35
2141652	60	0,60	1,35	S	11	8,91	20	178,20	1,60
2141653	75	0,60	1,35	C	10	8,10	20	162,00	2,00
2141654	100	0,60	1,35	C	7	5,67	20	113,40	2,70
2141655	120	0,60	1,35	S	5	4,05	20	81,00	3,20
2141656	130	0,60	1,35	C	5	4,05	20	81,00	3,50
2141657	140	0,60	1,35	S	4	3,24	20	64,80	3,75
2141658	150	0,60	1,35	C	4	3,24	20	64,80	4,05

Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5