KNAUF CEILING Solutions

AMF THERMATEX®
Feinstratos

- AMF THERMATEX® Feinstratos proporciona una apariencia de techo homogénea y uniforme gracias a su superficie de textura fina.
- Buena atenuación acústica (34 dB)
- Buena reflectancia luminosa (85 %)
- Ideal para comercios minoristas, oficinas y salas de reuniones, cuartos técnicos para instalaciones o zonas de producción.

ISO 9001 ISO 14001

knaufceilingsolutions.com

AMF

AMF THERMATEX® FEINSTRATOS

KNAUFCEILING Solutions

Detalles del borde Otros detalles de borde posibles sobre pedido	Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	Finesse 	SL2 	K2C2 
Espesor (mm)	15	15	15	19	19	15
Dimensiones (mm) Otros tamaños sobre pedido	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1800 x 300 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5	2000 x 312,5 2500 x 312,5
Sistema	Perfilería vista - Desmontable - Sistema C Perfilería vista - Bandraster, desmontable - Sistema I.3 Perfilería vista - Pasillos, desmontable - Sistema F.3			Oculto, desmontable - Sistema A.2 / A.3	Paneles semiocultos, desmontable - Sistema I.3 Paneles semiocultos - Bandraster, desmontable - Sistema I.2 Paneles semiocultos - Pasillos, no desmontable - Sistema F.2	Paneles semiocultos, no desmontable - Sistema I.3 Paneles semiocultos - Perfilería vista, no desmontable - Sistema I.1 Paneles semiocultos - Independiente, no desmontable - Sistema F.1
Peso	3.8 - 5.0 kg / m²					
Color	Blanco					
Absorción acústica	EN ISO 354 α_w = **0.20** según EN ISO 11654 - **Clase E**					

Frecuencia *f* (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0.35	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20

NRC = **0.15** según ASTM C 423

Atenuación acústica	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = **34 dB** (Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2)	$D_{n,f,w}$ = **38 dB** (Finesse, SL2) según EN ISO 717-1
Reducción del ruido	EN ISO 10140-2 R_w = **21 dB** según EN ISO 717-1	
Reacción al fuego	Euroclass **A2-s1, d0** según EN 13501-1	RUS **KM1 (G1, V1, D1, T1)** según 123-FZ
Reflejo de la luz	**85%**	
Conductividad térmica	λ = **0.060 W/mk** según EN 12667	
Resistencia a la humedad	**95% RH**	
Calidad del aire interior	A+ (A+ A B C) E1 (EN 13964) IACG (Indoor Air Comfort Gold, eurofins, Certified Product)	
Capacidad de limpieza		
Sostenibilidad	EN ISO 14021 37-43% EPD EN ISO 14025 Biosoluble Wool EC 1272/2008 Annex Q	

Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas.
Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web.