




AMF THERMATEX® Alpha

- AMF THERMATEX® Alpha ofrece un aspecto moderno y blanco. Es la solución óptima para los espacios que necesitan una excelente absorción acústica.
- Excelente absorción del sonido ($0,95 \alpha_w$)
- Excelente reflectancia de la luz (88%)
- ISO 4
- Adecuado para oficinas, aulas y aplicaciones en el sector de la enseñanza.



Detalles del borde Otros detalles de borde posibles sobre pedido	 Board 	 Tegular 24/90 	 Tegular 15/90 														
Espesor (mm)	 19	 19	 19														
Dimensiones (mm) Otros tamaños sobre pedido	 600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	 600 x 600 625 x 625 1200 x 600	 600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Sistema	 Perfilería vista - Desmontable - Sistema C																
Peso	 3.3 kg / m²																
Color	 Blanco																
Absorción acústica	 EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.95}$ según EN ISO 11654 - Clase A<table><tr><td>Frecuencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table>NRC = 0.90 según ASTM C 423			Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00											
Atenuación acústica	 EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{28\ dB}$ según EN ISO 717-1																
Reducción del ruido	 EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{14\ dB}$ según EN ISO 717-1																
Reacción al fuego	 Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1		 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ														
Reflejo de la luz	 88%																
Conductividad térmica	 $\lambda = \mathbf{0.040\ W/mk}$ según EN 12667																
Permeabilidad al aire	 PM1 ($\leq 30\ m^3/hm^2$) según DIN 18177																
Resistencia a la humedad	 95% RH																
Sala limpia	 ISO 4 según EN ISO 14644-1																
Calidad del aire interior	 A+	 E1	 IACG														
Capacidad de limpieza																	
Sostenibilidad	 EN ISO 14021 43%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex II  M1  www.blauer-engel.de/uz132														

Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas. Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web.